

アーツプロテック

ARTSPROTEC

人と環境の調和を目指して



景観・防草用

固まる土

らくしょう土

概要

土の景観は、森林、庭園と同じ暖かさ・安らぎを持った空間です。一方雨が降れば表層が流れ、じゅくじゅくになる、また乾燥すれば砂塵が舞う等短所があります。固まる土“らくしょう土”は、土とコンクリートとの固さで土の景観を保持し、短所を補った土材料です。

特徴

1. 水を掛けるだけで固まります
2. 土の風合いを生かした固まる土です
3. 雨が降っても流れたり、じゅくじゅくにはなりません
4. 乾燥しても砂塵を抑えます
5. 嫌な雑草を抑えます
6. 保水性があり表面温度の上昇を抑えます
7. 水たまり、照り返しを抑えます
8. 取壊しが簡単で再生利用できます

用途

- 公園、遊歩道
- 住宅の庭先、犬走り
- 墓地
- 花壇
- レンガブロック

使用方法

公園、遊歩道、住宅の庭先、犬走り、墓地

1, 使用箇所の整形

雑草は根元から取除き、凹凸面を平らに仕上げ軟らかい場合は、転圧(押さえ)してください

2, らくしょう土を均一に敷く

整形した面に水をまき湿った状態で敷き、コテ(木ゴテ)で押えるように平らに仕上げて下さい。

敷く厚さは、30mmを確保してください

3, 1次散水

ジョロ等でやわらかく表面が湿る程度に散水してください。

4, 2次散水

表面の硬化を確認した後(指で軽く押えるとへこまない程度)、水が表面に浮き上がるまで万遍なく散水してください

5, 仕上げ

目安として夏季で翌日、冬季で翌々日にホウキ等で表面の粒状物を除去してください

6, 養生期間

1週間は上から物を落とす、叩いて見る、物を引きずるなどの行為はしないでください

■ 公園



■ 犬走り



■ 墓地



■ 花壇



作業工程



製品仕様

商品名	比重	粒径	主要成分	
らくしょう土	1.63	4mm以下	乾燥真砂土	固化材

厚 さ	
人が歩かない場所	人が歩く場所
花壇	公園・犬走り等
15mm(10～20mm)	30mm(25～35mm)

使用量		荷 姿	
1㎡厚さ15mm	2箱(30kg)		15kg/箱
1㎡厚さ30mm	4箱(60kg)		

品 質

圧縮強度	JIS R 5201 28 5.19N/m ²
土壌環境基準(溶出)試験	基準値内(財団法人 ひょうご環境創造協会)

使用上の注意

- ・ 自然土を使用していますが使用時は、ゴム手袋・保護マスク・保護メガネを着用してください
- ・ 自動車等の重量物を直接載せないでください
- ・ 万が一目に入った場合直ちに清水で洗い流し医師の診断を受けてください
- ・ 使用後残った材料は密封し、湿気のないお子様の手の届かない場所に保管し、なるべく早く使用してください
- ・ 5 以下の場合は使用を延期してください。使用後凍結の恐れがある場合は適切な保温養生をおこなってください



有限会社 アーツプロテック

〒677-0054

兵庫県西脇市野村町 1099

TEL0795-25-2001 FAX0795-25-2002

URL <http://www.artsprotec.com/2.html> e-mail harmony@artsprotec.com